

ООО «ТОТАЧИ ДГТ КОРПОРАЦИОН»

ИНН 6949106643 / КПП 694901001 Юридический адрес: 171260, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 8, ОГРН 1156952013790, р/сч 40702810563000002796 в филиале ОАО «Сбербанк России» Тверское отделение №8607, к/с 30101810700000000679, БИК 042809679



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 144

Наименование продукта **Жидкость охлаждающая низкотемпературная ОАТ Концентрат**
(Концентрат охлаждающей жидкости TOTACHI LLA)
ТУ 20.59.43-001-21374963-2018

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B01254/21 от 25.08.2021 по 24.08.2024
Изготовитель ООО «ТОТАЧИ ДГТ КОРПОРАЦИОН», Россия, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 8

Код ОКПД 2: 20.59.43.120

Масса нетто партии 25000 кг

Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу: 20.10.2021 г., ГОСТ 2517

Дата проведения испытаний 20.10.2021 г.

Дата оформления паспорта: 20.10.2021 г.

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по СТО	Фактическое значение
1	Внешний вид	ГОСТ 28084	-	Прозрачная однородная окрашенная жидкость без видимых механических примесей	соответствует
2	Плотность при 20 °С, г/см ³	ГОСТ 18995.1, п.1	-	1,100-1,150	1,113
3	Температура начала кристаллизации, °С, не выше	ГОСТ 28084	минус 35	минус 35*	минус 35
4	Фракционные данные: -температура начала перегонки, °С, не ниже -массовая доля жидкости, перегоняемая до достижения 150 °С, %, не более	ГОСТ 28084	-	100 5	133 3,2 4,5
5	Щелочность, см ³	ГОСТ 28084	-	Не нормируется. Определять обязательно	
6	Вспениваемость: -объем пены через 5 минут, см ³ , не более -устойчивость пены, с, не более	ГОСТ 28084	-	30** 5**	10 2
7	Водородный показатель (рН) при 20°С, в пределах	ГОСТ 22567.5	6,0-10,0	7,5-9,5*	8,6
8	Коррозионное воздействие на металлы, г/м ² · сутки, не более: -медь М-1 или М-3, - латунь Л-63 или Л-68, - алюминий АЛ9, - сталь 20 (10), -чугун СЧ-24 или СЧ-20 или СЧ-18, - припой ПОС -40 или ПОС-35	ГОСТ 28084	-	0,1*** 0,1*** 0,1*** 0,1*** 0,1*** 0,2***	0 0 0,012 0 0,012 0
9	Набухание резин, %, не более	ГОСТ 9.030 п.1, ГОСТ 28084 п. 4.7	-	5*	1
10	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,03	отсутствие
11	Температура кипения, °С	ГОСТ 33594	-	Не нормируется. Определяется по требованию заказчика	163
12	Устойчивость в жесткой воде	ГОСТ 28084	-	Расслоение и выпадение осадка не допускается	соответствует

Заключение: соответствует ТУ 20.59.43-001-21374963-2018 и требованиям ТР ТС 030/2012.

Назначение: для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств и других теплообменных установках.

Гарантийный срок хранения 5 лет при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранить в герметичной заводской упаковке в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре не ниже температуры начала кристаллизации и не выше +30 °С.

И.о. начальника испытательной лаборатории

Смирновой С.А.